Scheda tecnica

BUFALO

Composizione
superficie 77% (92% PVC - 8% PU)
retro 23% (85%PL - 15% CO)

Caratteristiche
Idrorepellente

Altezza
140 cm

Spessore
1 mm ± 0,2 mm

Peso
570 gr./m² ±5%

Martindale (ISO 12947-1)
100.000 giri

Idrolisi (ISO 5423 E1992)
non presente *(nessun danno/restringimento)*

Manutenzione
vedere indicazioni per la rimozione delle macchie

INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI
Le macchie provocate da liquidi (caffè, latte, tè, vino, birra, alcolici etc.) possono essere eliminate semplicemente con un panno umido.
Macchie più resistenti come caramelle, cioccolata, gelato etc. possono essere rimosse applicando del sapone neutro direttamente sulla macchia e strofinando con un panno umido. Dopo aver rimosso la macchia utilizzare un panno umido per asportare il sapone, asciugare infine la superficie.

GARANZIA
L'articolo Bufalo è una similpelle in PU/PVC con finish poliuretanico non soggetto a idrolisi e screpolatura. In base ai risultati ottenuti dal prodotto durante i test che ne garantiscono l'integrità siamo in grado di garantire questo articolo per 3 anni dall'acquisto. Resta inteso che il rispetto delle norme di pulizia del prodotto rivestono una fondamentale importanza, quindi consigliamo di seguire attentamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica.

La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L'impiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

INCA

Composizione
88% PVC - 8% PES - 4% CO

Informazioni aggiuntive RESISTE:
al fuoco, alcool, urina, sangue, raggi UV, acqua salata e clorodata, antibatterico, antimuffa, atossico

Resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5 (solo su richiesta - min 400 mt);
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

IDONEO ALLA SANIFICAZIONE

Il Vero Relax

Collezione tessuti

BUFALO

INCA

idrorepellente



BUFALO

CAT. PROMO



Bufalo 7396

Bufalo 7403

Bufalo 7580

Bufalo 7581

Bufalo 7582

Bufalo 7102

Bufalo 7201

Bufalo 7103

Bufalo 7451

CAT. PROMO

INCA

Inca 01

Inca 44

Inca 412

Inca 603

Inca 15

Inca 504

Inca 17

Inca 701

Inca 604

Inca 31

Inca 42

Scheda tecnica

BOLIVIA

Composizione
100% Poliestere / 90% Poliestere - 10% Cotone

Caratteristiche
Idrorepellente

Altezza
140 cm ±2%

Peso
310 gr./m² ±5%

Resistenza alla trazione (I.A. EN ISO 13934-1)
ordito 1408 N (37,3%)
trama 1740 N (43,7%)

Resistenza alla lacerazione (I.A. EN ISO 13937-3)
ordito 154 N
trama 148,9 N

Resistenza allo scorrimento della cucitura (EN ISO 13936-2)
ordito 4 mm
trama 3,5 mm

Resistenza all'abrasione (EN ISO 12947-1) (EN ISO 12947-2)
>63.000 giri

Resistenza al pilling (EN ISO 12945-2) 2000 giri
4-5

Resistenza del colore alla luce (EN ISO 105-B02) Method 2
4

Resistenza del colore all'abrasione (EN ISO 105-X12)
a secco 4-5
a umido 4-5

Contenuto dei coloranti azoici (§ 64 LFGB B 82.02-2,3,4,9)
non rilevabile

Contenuto dei coloranti allergenici
non rilevabile

Protezione tessuto
Idrorepellente

TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

RC®
Il Vero Relax

Collezione tessuti

BOLIVIA

idrorepellente



BOLIVIA

CAT. PROMO

Bolivia 14

Bolivia 24

Bolivia 44

Bolivia 34

Bolivia 104

Bolivia 53

Bolivia 33

Bolivia 49

Bolivia 27

Bolivia 47



Bolivia 07

Scheda tecnica

GUS

Composizione
100% Poliestere

Caratteristiche
Idrorepellente

Altezza
140 cm

Peso
360 gr./m² ±5%

Martindale (ISO 12947-1)
40.000 giri

Resistenza al pilling (ISO12945-2)
4-5

Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)
4

Solidità del colore allo sfregamento (ISO 105 X12)
a secco 5
a umido 5

Solidità del colore al lavaggio (ISO 105 C06)
scarico 5
temperatura dell'acqua 40

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

CERTIFICAZIONI

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
00000000 Institute

INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIÙ COMUNI
Tamponare il più possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e **sapone neutro**. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni.
Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito.
Non utilizzare detersivi aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.
Consigliamo, durante le fasi di produzione, di non abbinare colori chiari e scuri dello stesso articolo.

La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L'impiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

RC®
Il Vero Relax

Collezione tessuti

GUS

idrorepellente



GUS

CAT. PROMO



Gus 02

Gus 04

Gus 05

Gus 10

Gus 11

Gus 13

Gus 14

Gus 17

Gus 18

Gus 21

Gus 22

Gus 12

Scheda tecnica

SOLAR

Composizione
100% Poliestere

Caratteristiche
Antimacchia Idrorepellente

Altezza
140 cm

Peso
370 gr./m² ±5%

Martindale
74.000

Resistenza alla trazione
ordito 1022 N (55,1%)
trama 401 N (108,6%)

Resistenza allo scorrimento della cucitura
ordito 1,5 mm
trama 1,5 mm

Resistenza al pilling
5

Solidità del colore alla luce
4

Solidità del colore al lavaggio
5

Resistenza allo sfregamento allo stato umido
4-5

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

PET FRIENDLY

EASY CLEAN

Il Vero Relax

Collezione tessuti

SOLAR

idrorepellente

SOLAR

CAT. PROMO

Solar 80

Solar 96

Solar 59

Solar 70

Solar 77

Solar 79

Solar 16

Scheda tecnica

YUCATAN

Composizione
90% Poliestere - 10% Viscosa

Caratteristiche
Idrorepellente

Altezza
140 cm ±2%

Peso
490 gr./m² ±5%

Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)
ordito 1733 N
trama 1656 N

Resistenza alla lacerazione (EN ISO 13937-3)
ordito 87,9 N
trama 119,5 N

Resistenza allo scorrimento della cucitura (prEN ISO 13936-2) PRI/AT/KOD/BEI/A 180 N
ordito 2,8 mm
trama 3,5 mm

Resistenza alla lacerazione (DIN EN ISO 12947-1) (DIN EN ISO 12947-2)
5

Resistenza al pilling (EN ISO 105-B02)
4-5

Resistenza del colore alla luce (EN ISO 12945-2) 2000 giri
scarico 5
temperatura

Resistenza del colore all'abrasione (EN ISO 105-X12)
a secco 4
a umido 4-5

Contenuto dei coloranti azoici (§ 64 LFGB 82.02-2,3,4)
non rilevabile

Contenuto dei coloranti allergenici (DIN 54231:2005)
non rilevabile

Protezione tessuto
Idrorepellente

TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

RC®
Il Vero Relax

Collezione tessuti

YUCATAN

idrorepellente



YUCATAN

CAT. PROMO

Yucatan 14

Yucatan 34

Yucatan 54

Yucatan 36

Yucatan 84

Yucatan 48

Yucatan 25

Yucatan 57

Yucatan 47

Yucatan 43